

3.1 - LASTRE IN GOMMA

LASTRA INDUSTRIALE SBR

Cod.: **1LIL ...¹⁾ TO**

Lastra a base SBR (gomma stirolica) economica per impieghi generali.

(*) Disponibile anche con inserto tessile

LASTRA INDUSTRIALE COLORATE SBR

Cod.: **1LILB ...¹⁾ TO** (per bianco)

Cod.: **1LILR ...¹⁾ TO** (per rosso)

Lastra a base SBR (gomma stirolica) con discrete caratteristiche meccaniche.

LASTRA INDUSTRIALE DURA SBR

Cod.: **1LILD ...¹⁾ TO**

Lastra a base SBR (gomma stirolica) ad alta durezza con discrete caratteristiche meccaniche.

LASTRA ANTIABRASIVA SUPER

Cod.: **1LSALS ...¹⁾ TO**

Lastra a base NR (gomma naturale) con eccellenti proprietà antiabrasive e ottime caratteristiche meccaniche.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	70
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.65
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa *	Minimo	3.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	300
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm *	Minimo	15
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio		
In aria	°C	+70 -20
In olio	°C	No
In acqua	°C	+70

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				rosso - bianco
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	65
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.46
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa *	Minimo	6.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	400
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm *	Minimo	15
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio		
In aria	°C	+70 -25
In olio	°C	No
In acqua	°C	+80

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	82
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.63
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa *	Minimo	5.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	250
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm *	Minimo	20
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio		
In aria	°C	+70 -20
In olio	°C	No
In acqua	°C	+80

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	65
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.13
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa *	Minimo	20.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	350
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm *	Minimo	70
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	120

Temperature massime e minime di esercizio		
In aria	°C	+80 -35
In olio	°C	No
In acqua	°C	+80

1 N/mm = 1.02 kg/cm

(*) 1 MPa = 10.2 kg/cm²

Dimensioni:

- per **sp.¹⁾** fino a 10 mm:
larghezza 1.500 lunghezza 10.000;
- per **sp.¹⁾** da 12 a 20 mm:
larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.¹⁾** da 25 a 30 mm:
larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.¹⁾** oltre 25 mm:
lati placche 1.030 x 1.030 mm.

LASTRA ANTIABRASIVA

Cod.: **1L SAL ...¹⁾ TO**

Lastra a base SBR (gomma stirolica) e BR (gomma polibutadienica) con eccellenti proprietà antiabrasive e buone caratteristiche meccaniche.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	65
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.19
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	13.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	300
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	40
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	150

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+80 -30
In olio	°C	No
In acqua	°C	+80

LASTRA ANTIABRASIVA ECONOMICA

Cod.: **1L SALE ...¹⁾ TO**

Lastra a base SBR (gomma stirolica) economica con discreta resistenza all'abrasione e discrete caratteristiche meccaniche idonea per bavette di nastri trasportatori.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	65
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.40
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	6.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	350
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	25
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	400

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+75 -25
In olio	°C	No
In acqua	°C	+80

LASTRA PARA

Cod.: **1LCL ...¹⁾ TO**

Lastra a base NR (gomma naturale) di colore chiaro semitrasparente con eccellenti proprietà meccaniche.

Dotata di eccellente elasticità e morbidezza. Basso peso specifico (galleggia sull'acqua).

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				nocciola
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	40
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	0.96
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	20.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	550
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	40
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+70 -35
In olio	°C	No
In acqua	°C	+70

LASTRA PARA ECONOMICHE

Cod.: **1LCL ...¹⁾ E**

Lastra a base NR (gomma naturale) e SBR (gomma stirolica) in diversi colori con buone caratteristiche meccaniche.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	50
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.10
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	10.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	450
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	30
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+70 -30
In olio	°C	No
In acqua	°C	+70

Dimensioni:

- per **sp.¹⁾** fino a 10 mm:
larghezza 1.500 lunghezza 10.000;
- per **sp.¹⁾** da 12 a 20 mm:
larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.¹⁾** da 25 a 30 mm:
larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.¹⁾** oltre 25 mm:
lati placche 1.030 x 1.030 mm.

3

1 N/mm = 1.02 kg/cm

□ (*) 1 M Pa = 10.2 kg/cm²



LASTRA ANTIOLIO

Cod.: **1LEL ...¹⁾ TO**

Lastra a base NBR (gomma nitrilica) resistente a olii e grassi minerali, animali e vegetali.

Buone proprietà meccaniche.

Temperature di esercizio fino a 100°C.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	72
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.50
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	8.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	350
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	30
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio		
In aria	°C	+100 -20
In olio	°C	+100
In acqua	°C	+90

LASTRA ANTIBENZINA

Cod.: **1LEO ...¹⁾**

Lastra a base NBR (gomma nitrilica) con buona resistenza a olii e carburanti e buone caratteristiche meccaniche.

Temperature di esercizio fino a 100°C.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	72
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.40
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	10.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	320
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	35
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio		
In aria	°C	+100 -15
In olio	°C	+100
In acqua	°C	+90

LASTRA ANTIOLIO ECONOMICA

Cod.: **1LEL ...¹⁾ E**

Lastra a base NBR (gomma nitrilica) e SBR (gomma stirolica) con buona resistenza agli olii a temperatura ambiente.

Discrete caratteristiche meccaniche.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	70
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.55
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	5.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	300
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	15
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio		
In aria	°C	+70 -20
In olio	°C	+20
In acqua	°C	+80

LASTRA NEOPRENE SUPER

Cod.: **1LNL ...¹⁾ S**

Lastra a base CR (gomma policloroprenica) con ottima versatilità applicativa per resistenza a olii, agenti atmosferici e fiamma. Ottime caratteristiche meccaniche.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	60
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.42
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	12.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	400
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	35
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio		
In aria	°C	+90 -20
In olio	°C	+50
In acqua	°C	+90

LASTRA NEOPRENE

Cod.: **1LNL ...¹⁾**

Lastra a base CR (gomma policloroprenica) e SBR (gomma stirolica) con buona versatilità applicativa per resistenza a olii a temperatura ambiente e agenti atmosferici. Buone caratteristiche meccaniche.

Dimensioni:

- per **sp.¹⁾** fino a 10 mm:
larghezza 1.500 lunghezza 10.000;
- per **sp.¹⁾** da 12 a 20 mm:
larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.¹⁾** da 25 a 30 mm:
larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.¹⁾** oltre 25 mm:
lati placche 1.030 x 1.030 mm.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	65
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.48
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	9.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	300
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	25
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio		
In aria	°C	+90 -20
In olio	°C	+20
In acqua	°C	+90

1 N/mm = 1.02 kg/cm

(*) 1 M Pa = 10.2 kg/cm²

LASTRA NEOPRENE ECONOMICA

Cod.: 1LNL ...¹⁾ E

Lastra a base CR (gomma policloroprenica) e SBR (gomma stirolica) economica con discrete proprietà meccaniche.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	70
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.55
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	5.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	300
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	15
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+70 -20
In olio	°C	+20
In acqua	°C	+70

LASTRA EPDM SUPER

Cod.: 1LEPLS ...¹⁾ TO

Lastra a base EPDM (gomma etilene propilene) con eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e agli agenti chimici in genere. Ottime caratteristiche meccaniche.
Temperatura di esercizio fino a 120°C.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	60
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.10
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	12.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	450
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	30
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-
Res. All'ozono:allungamento 50% 72h, concentrazione 50pphm 50°C	UNI 6067	indice	(indenno)	00

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+120 -30
In olio	°C	No
In acqua	°C	+100

LASTRA EPDM

Cod.: 1LEPL ...¹⁾ TO

Lastra a base EPDM (gomma etilene propilene) con buona resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono.
Buone caratteristiche meccaniche.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	60
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.26
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	7.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	400
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	20
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-
Res. All'ozono:allungamento 50% 72h, concentrazione 50pphm 50°C	UNI 6067	indice	(indenno)	00

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+ 100 - 25
In olio	°C	No
In acqua	°C	+ 90

LASTRA EPDM ECONOMICA

Cod.: 1LEPL ...¹⁾ E

Lastra a base EPDM (gomma etilene propilene) e SBR (gomma stirolica) economica, con discreta resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono.
Discrete caratteristiche meccaniche.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	70
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.33
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	5.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	300
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	15
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-
Res. All'ozono:allungamento 10% 72h, concentrazione 50pphm 50°C	UNI 6067	indice	(indenno)	00

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+ 70 - 20
In olio	°C	No
In acqua	°C	+ 80

LASTRA ALIMENTARE

Cod.: 1LB ...¹⁾

Lastra a base NBR (gomma nitrilica) idonea al contatto con sostanze alimentari anche di natura oleosa..

Lastra certificata

Dimensioni:

- per **sp.**¹⁾ fino a 10 mm: larghezza 1.500 lunghezza 10.000;
- per **sp.**¹⁾ da 12 a 20 mm: larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.**¹⁾ da 25 a 30 mm: larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.**¹⁾ oltre 25 mm: lati placche 1.030 x 1.030 mm.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Bianco
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	60
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.30
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	9.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	400
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	22
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+ 100 - 20
In olio	°C	+100
In acqua	°C	+ 90



LASTRA AP

Cod.: **1LCAPCR ...¹⁾** TO

Lastra a base NR/CR (e cloroprenica) idonea per applicazioni "APPOGGI PONTE".

Eccellenti caratteristiche meccaniche.

Resistente alla pressione e agli agenti atmosferici.

Lastra certificata.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	60
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.21
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	16.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	450
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	60
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-
Res. All'ozono:allungamento 20% 72h, concentrazione 50pphM 40°C	UNI 6067	indice	(indenner)	00

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+ 90 - 25
In olio	°C	+ 20
In acqua	°C	+ 90

LASTRA M

Cod.: **1LCLBR ...¹⁾**

Lastra a base NR (gomma naturale) bicolore rosso e bianco per applicazioni su impianti per impiallacciatura mobili.

La faccia bianca è non macchiante.

Eccezionali caratteristiche fisico meccaniche e di resistenza alla fatica.

Temperatura massima di esercizio 110°C.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Bicolore = rosso + bianco
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	44
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.07
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	23.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	700
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	85
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	110
In olio	°C	No
In acqua	°C	100

LASTRA ISOLANTE

Cod.: **1LILI ...¹⁾**

Lastra a base SBR (gomma stirolica) con elevata resistenza elettrica. Idonea nelle applicazioni ove occorrono caratteristiche isolanti.

Buone caratteristiche meccaniche.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Grigio
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	65
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.25
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	9.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	400
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	25
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-
Resistenza elettrica	UNI 4288	Ohm	Minimo	10¹⁰

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+ 80 - 30
In olio	°C	No
In acqua	°C	+ 80

LASTRA VITON

Cod.: **1LV ...¹⁾**

Lastra a base FKM (gomma fluorurata) con eccezionale resistenza al calore, agli olii a temperature elevate, ai carburanti e all'ozono.

Eccellente resistenza alla fiamma ed elevata inerzia chimica.

Buone caratteristiche meccaniche.

Temperatura massima di esercizio 200°C.

Caratteristiche	Norme	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore				Nero
Durezza	UNI 4916	Shore A	± 5	75
Peso specifico	UNI 7092	g/cm ³	± 0.03	1.88
Carico di rottura	UNI 6065	M Pa*	Minimo	7.0
Allungamento a rottura	UNI 6065	%	Minimo	300
Resistenza alla lacerazione	UNI 4914 C	N/mm*	Minimo	20
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	mm ³	Massimo	-
Resistenza all'ozono allungamento 50% 72 h concentraz. 50 pphM 50°C	UNI 6067	Indice	Indenne	00

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	+ 200 - 10
In olio	°C	+ 150
In acqua	°C	+ 100

Dimensioni:

- per **sp.¹⁾** fino a 10 mm:
larghezza 1.500 lunghezza 10.000;
- per **sp.¹⁾** da 12 a 20 mm:
larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.¹⁾** da 25 a 30 mm:
larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.¹⁾** oltre 25 mm:
lati placche 1.030 x 1.030 mm.

1 N/mm = 1.02 kg/cm

(*) 1 M Pa = 10.2 kg/cm²

LASTRA DI SILICONE ROSSA

Cod.: **1LSR ...¹⁾**

Applicazioni generiche, guarnizioni, ecc.

Caratteristiche	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore			rosso
Durezza	Shore A	-	60-65
Peso specifico	dm ³	-	1.3
Carico di rottura	Kg/cm ²	-	65
Allungamento a rottura	%	-	250
Resistenza alla lacerazione	Kg/cm	-	15
Resistenza all'abrasione	-	-	-

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	-10 +180
In olio	°C	No
In acqua	°C	+100

LASTRA DI SILICONE TRASPARENTE

Cod.: **1LS ...¹⁾**

Applicazioni generiche, guarnizioni, ecc.

Caratteristiche	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore			trasparente
Durezza	Shore A	-	60
Peso specifico	dm ³	-	1.2
Carico di rottura	Kg/cm ²	-	70
Allungamento a rottura	%	-	350
Resistenza alla lacerazione	Kg/cm	-	20
Resistenza all'abrasione	-	-	-

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	-10 +180
In olio	°C	No
In acqua	°C	+100

LASTRA DI SILICONE PER ALTE TEMPERATURE

Cod.: **1LSAT ...¹⁾ B (bianco)**

Cod.: **1LSAT ...¹⁾ R (rosso)**

Applicazioni altissime temperature (conforme FDA)

Caratteristiche	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore			bianco - rosso
Durezza	Shore A	± 5	60
Peso specifico	dm ³	-	1.2
Carico di rottura	Kg/cm ²	-	80
Allungamento a rottura	%	-	250÷300
Resistenza alla lacerazione	Kg/cm	-	17÷19
Resistenza all'abrasione	-	-	-

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	-50 +300
In olio	°C	No
In acqua	°C	-

LASTRA DI SILICONE PER BASSE TEMPERATURE

Cod.: **1LSBT ...¹⁾ B (bianco)**

Cod.: **1LSBT ...¹⁾ R (rosso)**

Refrigerazione industriale e domestica.

Caratteristiche	Unita' di misura	Tolleranze	Valori
Colore			bianco - rosso
Durezza	Shore A	± 5	50÷60
Peso specifico	dm ³	-	1.2÷1.3
Carico di rottura	kg/cm ²	-	-
Allungamento a rottura	%	-	-
Resistenza alla lacerazione	kg/cm	-	-
Resistenza all'abrasione	-	-	-

Temperature massime e minime di esercizio

In aria	°C	-100 +200
In olio	°C	No
In acqua	°C	-

Dimensioni:

- per **sp.¹⁾** fino a 10 mm:
larghezza 1.500 lunghezza 10.000;
- per **sp.¹⁾** da 12 a 20 mm:
larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.¹⁾** da 25 a 30 mm:
larghezza 1.050 mm lunghezza 10.000 mm;
- per **sp.¹⁾** oltre 25 mm:
lati placche 1.030 x 1.030 mm.